

ООО "МИРАЛ ГРУПП"

127106, г. Москва,

Нововладыкинский проезд

д. 8, стр. 3, офис 208

м. Владыкино

м. Окружная



Алмазный инструмент для камнеобработки,  
дорожных и строительных работ,  
химия для обработки камня

Отдел продаж:

Тел: 8 (800) 555-9884

Тел: 8 (495) 508-6883

Тел: 8 (499) 903-8672

[www.miral.ru](http://www.miral.ru)

[miralgroup@mail.ru](mailto:miralgroup@mail.ru)

## Густой бесцветный клей-мастика MASTICE 2000 (МАСТИКА 2000), SPEZ TAK (СПЕЦ ТАК)



### Двухкомпонентный полиэфирный клей-мастика для мрамора и других видов камней

BELLINZONI (Беллинцони) Италия

Консистенция — густой

Цвет — прозрачный с медовым оттенком (00)

Вес — 1,05 кг / 4,15 кг / 18,5 кг

#### Техническое описание

Полиэфирный «быстросохнущий» (3-6 минут) густой (желеобразный) клей-мастика высшего качества для мрамора, агломерата и травертина для внутренних работ, прозрачный с медовым оттенком. Используется для склейки камня, изготовления мозаик и инкрустаций, армировки плит, «лечения» камня - заполнения каверн и полостей, восстановления и моделирования сколотых и отсутствующих частей.

После отверждения клей-мастику можно обрабатывать наравне с каменной поверхностью. Может быть использован с добавлением красящих пигментов (красящая паста Беллинцони). Прекрасно полируется, дает минимальную усадку. Имеет хорошее сопротивление к воздействию большинства химикатов – масел, жиров, моющих средств, растворителей и т.п.

#### Инструкция по применению

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Добавьте в мастику пастообразный отвердитель в пропорции 2% от общего веса смеси. Тщательно перемешайте до образования однородной массы. Наносите с помощью шпателя на горизонтальную или вертикальную поверхность. При низкой температуре возможно увеличение пропорции отвердителя до 3%. После затвердения (приблизительно через 2 часа), обработанную мастикой поверхность можно шлифовать и полировать. Для пористых материалов или материалов с большими кавернами (Травертин) рекомендуется провести повторное нанесение клея-мастики.

#### Рекомендации по применению

Использование отвердителя в пропорции более чем 4% снижает адгезию клея, уменьшает время выработки рабочей смеси, делает застывшую мастику хрупкой и может вызвать цветовые отклонения.

Никогда не смешивайте с отвердителем полную банку мастики целиком во избежание «массового эффекта», т.к. мастика может слишком быстро затвердеть.

Не используйте отвердитель в пропорции менее 1% и/или при низкой температуре (ниже 5° С) – это сильно замедлит процесс отверждения.

Использование пасты-красителя в соотношении более 2% может снизить адгезию продукта

После смешивания с отвердителем продукт пригоден к применению в течение 3-15 минут

Обработанный материал можно передвигать спустя 20 минут после обработки.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с рекомендациями на банке с препаратом.

## **Область применения**

Мрамор, терраццо, инженерный камень, мраморный и кварцевый агломераты, известняк, травертин, любой другой природный или искусственный камень.

### **Расход препарата** Расход

состава ненормирован.

### **Технические характеристики**

Запах - характерный. Удельный вес  
при 20°C - 1,10 ± 0,01

Растворимость в воде - не растворим. Время  
выработки смеси - 20-30 мин при 20°C.

Срок хранения при 20°C - 18 месяцев в оригинальной упаковке.

### **Меры предосторожности**

При работе с препаратом использовать защитные средства для рук, глаз и лица.

Хранить в местах недоступных для детей.

Не сбрасывать в канализацию. Избегать  
попадания в глаза. Не глотать.

Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке, в прохладном и проветриваемом месте.

Для профессионального использования.