

ООО "МИРАЛ ГРУПП"
127106, г. Москва,
Нововладыкинский проезд
д. 8, стр. 3, офис 208
м. Владыкино
м. Окружная



Алмазный инструмент для камнеобработки,
дорожных и строительных работ,
химия для обработки камня

Отдел продаж:
Тел: 8 (800) 555-9884
Тел: 8 (495) 508-6883
Тел: 8 (499) 903-8672
www.miral.ru
miralgroup@mail.ru

Защита для камня IDEA HP (Идея ЭйчПи)



**Бесцветная укрепляющая пропитка
для защиты песчаника, известняка, мрамора и гранита
от проникновения воды, масел и жиров**

BELLINZONI (Беллинцони) Италия
Консистенция — жидкая
Цвет - прозрачный. Объем: 1 л, 5 л, 25 л.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Описание продукта

Бесцветная пропитка, препятствующая выходу солей на поверхность камня и защищающая материал от проникновения воды и масел, воздействия сырости и кислотных дождей. Предотвращает появление плесени на камнях, находящихся под воздействием избыточной влажности. Идея ЭйчПи идеально подходит для очень пористых и рыхлых пород камней, таких как песчаник и известняк. После нанесения препарат в большинстве случаев остается прозрачным и не придает обработанной поверхности «мокрого» эффекта или блеска.

Инструкция по применению

Поверхность должна быть чистой и сухой. Пятна, плесень и корки должны быть удалены, иначе после нанесения препарата их будет гораздо сложнее удалить. Наносить препарат можно с помощью щетки, валика или распылителя. Рекомендуется по возможности наносить препарат с помощью щетки, нажимая на нее, т.к. при этом лучше всего происходит проникновение препарата в структуру камня. Последовательно и непрерывно наносите препарат до полного насыщения камня (камень больше не впитывает препарат).

Рекомендации по применению

Рекомендуется наносить препарат до полного насыщения камня без перерыва между предыдущим и последующим нанесением. Не давайте препарату высыхать во время нанесения до того, как камень будет полностью пропитан.

Не разводите продукт водой или растворителем, состав полностью готов к применению.

Материал должен быть абсолютно сухим перед нанесением препарата.

После нанесения дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов до полной полимеризации препарата.

При нанесении на статуи, декоративные элементы и т.п. следите, чтобы впадины и углы были также хорошо обработаны препаратом.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Рекомендуется применять при температуре воздуха (и материала) не менее +10°C.

При температуре ниже 10°C, эффективность средства значительно снижается, вплоть до минимальной.

На новом незнакомом материале сделайте тест в незаметном месте.

Область применения

Песчаник, известняк и все пористые, рыхлые материалы. Применим так же для полированных поверхностей.

Расход препарата

С помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 5-15 м² известковых пород камня, песчаника, цемента с шлифованной поверхностью и до 25 метров квадратных полированной поверхности.

Технические характеристики

Запах - характерный запах растворителя

Удельный вес при 20°C - 0,80 ± 0,02

Растворимость в воде - не растворим

Период высыхания при 20°C 20 - 30 минут

Срок хранения при 20°C - 12 месяцев в оригинальной упаковке.

Только для профессионального использования.